Solid and 10% color ????-?????F Second color & 10%

Sealed Air
Diversey Care

Diversey™/MC

PLAZA PLUS™/MC

Sealer/Finish
Scellant/Fini
Sellador/Acabado

Plaza™/MC Plus Sealer/Finish is a high performance sealer/finish, which offers excellent adhesion to new or worn granite, marble, terrazzo and other stone flooring. **Plaza™/MC Plus Sealer/Finish** contains a blend of unique polymers resulting in a durable coating that can withstand high traffic loads.

When used as a sealer/finish, **Plaza™/MC Plus Sealer/Finish** can be maintained with either low speed or UHS equipment. When used as a sealer, **Plaza™/MC Plus Sealer/Finish** can be top-coated with other Diversey finishes to meet specific performance requirements.

Coverage:
• 2000-2500 sq. ft. per U.S. gallon (50-60 m2 per liter).

Recoat Time:
• Approximately 60 minutes

FOR BEST RESULTS:
Do not dilute
Do not use on surfaces colder than 50 degrees F/10 degrees C
To avoid contamination, do not return unused product to original container.

NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean-up spills and foreign materials. Not intended for use in outdoor areas. Meets ASTM D-2047 requirement for slip resistance.

See MSDS MS0800414

CAUTION: Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, immediately flush with plenty of water. If irritation develops, get medical attention.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
FOR COMMERCIAL AND
INDUSTRIAL USE ONLY.**

Plaza™/MC Plus Scellant/Fini est un scellant/fini à rendement élevé qui assure une excellente adhérence aux planchers, nouveaux ou usés, de granit, de marbre, de terrazzo ou d'autres types de pierre. **Plaza™/MC Plus Scellant/Fini** contient un mélange exclusif de polymères afin de procurer un revêtement durable pouvant résister aux abus de la forte circulation.

Lorsqu'il est utilisé comme un scellant/fini, **Plaza™/MC Plus Scellant/Fini** peut être entretenu avec une polisseuse à basse vitesse ou un appareil UHV. Utilisé comme scellant, **Plaza™/MC Plus Scellant/Fini** peut recevoir une couche de finition d'un autre fini Diversey, selon les exigences de rendement précises.

Couverture :
• 50 a 60 m2 par litre/ 2 000 à 2 500 pi ca par gallon (américain)

Période d'attente pour une nouvelle application :
• 60 minutes environ

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :
Ne pas diluer.
Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50°F (10 °C).
Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d'origine.

REMARQUE : Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou matières étrangères. Produit non prévu pour une utilisation à l'extérieur. Satisfait aux exigences ASTM D-2047 pour la résistance au glissement.

Voir la fiche signalétique MS0800414

ATTENTION : Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Si une irritation se développe, obtenir une intervention médicale.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR UTILISATION COMMERCIAL ET
INDUSTRIELLE SEULEMENT.**

Plaza™/MC Plus Sellador/Acabado es un sellador/acabado de elevado rendimiento que proporciona de una excelente adhesión a los pisos, nuevos o desgastados, de granito, marmól, terrazo o otros tipos de piedra. **Plaza™/MC Plus Sellador/Acabado** contiene una mezcla exclusiva de polímeros para proporcionar un revestimiento sólido y resistente al desgaste de la gran circulación.

Cuando se usa como sellador/acabado, **Plaza™/MC Plus Sellador/Acabado** se puede mantener con una pulidora de baja velocidad o equipo UAV. Como sellador, **Plaza™/MC Plus Sellador/Acabado** puede recibir una capa de última mano de otro acabado Diversey, según los requerimientos precisos de rendimiento.

Cobertura:
• 50 a 60 m2 por litro/ 2 000 a 2 500 pies cuadrados por gallón(EE.UU.)

Período de espera para una nueva aplicación:
• 60 minutos aproximadamente

PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS:
No lo diluya
No lo use en superficies que están a menos de 10°C (50°F).
Para evitar la contaminación, no regrese producto sin usar al recipiente original.

NOTA: Los pisos que están húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños. No está destinado para uso en exteriores. Cumple con los requisitos de resistencia al resbalamiento de la norma ASTM D-2047.

Véase la hoja MSDS MS0800414

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con la piel y con los ojos. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con gran cantidad de agua. Si se desarrolla una irritación, procure atención médica.

**MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.**

DIRECTIONS / INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES

Blockade areas to be stripped or finished. Floors will be very slippery until dry. Strip floor using a Diversey stripper per the instructions on the stripper label.

COATING
When used as a Sealer/Finish: 1. Apply 3-5 coats of **Plaza™/MC Plus Sealer/Finish** using a clean synthetic finish mop & bucket. 2. Allow each coat to dry thoroughly, approximately 45 minutes depending on drying conditions. **Maintenance** 1. Sweep or dust mop. 2. Clean floor with appropriate Diversey alkaline or neutral cleaner according to label directions. 3. Low Speed Buffing - When dry, spray buff the floor with red floor pad. 4. High Speed Buffing - When dry, burnish the floor with a UHS machine of 1500 RPM or greater and appropriate floor pad. 5. Deep clean and re-coat floor when appearance can not be repaired with buffing.
When used as a Sealer: 1. Apply 2-3 coats of **Plaza™/MC Plus Sealer/Finish** using a clean synthetic finish mop & bucket. 2. Allow each coat to dry thoroughly, approximately 45 minutes depending on drying conditions. 3. Apply selected Diversey top-coat finish to meet the performance required.
Maintenance 1. Will depend on the top-coat finish selected. 2. Follow procedures quoted in the top-coat finish directions. 3. Deep clean and re-coat floor with top-coat finish when appearance can not be repaired with typical maintenance

Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs. Décaper le sol en utilisant un décapant Diversey en suivant les instructions de son étiquette.

REVÊTEMENT
Utilisation comme enduit d'étanchéité/de finition : 1. Appliquer 3-5 couches d'**enduit/finition Plaza™/MC Plus** en utilisant une vadrouille synthétique de finition propre et son seau. 2. Bien laisser sécher chaque couche, environ 45 minutes selon les conditions ambiantes.
Entretien 1. Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai. 2. Nettoyer le sol en utilisant un produit nettoyant approprié de marque Diversey, alcalin ou neutre, et en suivant les instructions de son étiquette. 3. Polissage à petite vitesse - Une fois le sol sec, le polir avec un tampon rouge pour sols. 4. Polissage à grande vitesse - Une fois le sol sec, le brunir avec une machine UHS à 1 500 tours/minute ou plus, et un tampon pour sols approprié. 5. Nettoyer en profondeur le sol et y appliquer un nouveau revêtement quand l'aspect ne peut plus être restauré par polissage.
Utilisation comme enduit d'étanchéité : 1. Appliquer 2-3 couches d'**enduit/finition Plaza™/MC Plus** en utilisant une vadrouille synthétique de finition propre et son seau. 2. Bien laisser sécher chaque couche, environ 45 minutes selon les conditions ambiantes. 3. Appliquer un produit de finition Diversey choisi pour atteindre la performance requise. **Entretien** 1. En fonction du produit de finition finale choisi. 2. Suivre les procédures indiquées dans les instructions du produit de finition. 3. Nettoyer en profondeur le sol et y appliquer un nouveau revêtement quand l'aspect ne peut plus être restauré par un entretien classique.

Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen. Efectúe el decapado utilizando un decapante de Diversey según las instrucciones de la etiqueta.

RECUBRIMIENTO
Utilización como sellador/acabado: 1. Aplique de 3 a 5 capas del **Sellador/Acabado Plaza™/MC Plus** mediante un trapeador de acabado (sintético, limpio) y cubeta. 2. Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximadamente, según sean las condiciones de secado.
Mantenimiento 1. Pase una escoba o un trapeador seco. 2. Limpie el piso con un limpiador apropiado alcalino o neutro de Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. 3. Abrillantado de baja velocidad: cuando se seque, abrillante por rociado el piso con una almohadilla para pisos roja. 4. Abrillantado de alta velocidad: cuando se seque, pula el piso con una máquina de velocidad ultraalta (UHS) de 1500 rpm o más, y una almohadilla para pisos apropiada. 5. Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el abrillantado, haga una limpieza profunda del piso y aplique un nuevo recubrimiento.
Utilización como sellador: 1. Aplique de 2 a 3 capas del **Sellador/Acabado Plaza™/MC Plus** mediante un trapeador de acabado (sintético, limpio) y cubeta. 2. Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximadamente, según sean las condiciones de secado. 3. Aplique el acabado de capa final seleccionado de Diversey para alcanzar el desempeño requerido.
Mantenimiento 1. Dependerá del acabado de capa final seleccionado. 2. Siga los procedimientos indicados en las instrucciones del acabado de capa final. 3. Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el mantenimiento normal, haga una limpieza profunda del piso y recubra el piso nuevamente con el acabado de capa final.

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Diethylene glycol monoethyl ether / éther de diéthylèneglycol et de monométhyle / éter monoetílico de dietilenglicol (111-90-0) • Acrylic polymer / polymère acrylique / polímero acrílico (Proprietary/breveté/patentado) • Ammonia salt of modified acrylic polymers / sel d'ammonium de polymères acryliques modifiés / sal amoniacal de polímeros de acrílico modificados (Proprietary/breveté/patentado) • Propylene glycol phenyl ether / éther phénylique de propylèneglycol / éter fenílico de propilén glicol (770-35-4) • Water / eau / agua (7732-18-5)

EMERGENCY PHONE / TÉLÉPHONE D'URGENCE / TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-851-7145

This product is not classified as hazardous according to OSHA 29CFR 1910.1200 (HazCom 2012-GHS) and current Canadian Controlled Products Regulations (CPR).

Ce produit n'est pas classifié comme dangereux en conformité avec la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA (HazCom 2012 - SGH) et les exigences actuelles du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) du Canada.

Este producto no está clasificado como peligroso según la Norma 29 CFR 1910.1200 de la OSHA (HazCom 2012 - SGH) y los requerimientos actuales del Reglamento de productos controlados (CPR) del Canadá.

**Questions? Comments /
Pour tout commentaire ou question /
¿Preguntas? Comentarios:**
**1-800-558-2332 /
www.diversey.com**

6059791 (14/184)

8 07174 50470 5

©2014 Diversey, Inc.,
8310 16th Street,
Sturtevant, WI 53177-1964

Net Contents/Contenu net/Contenido neto
18.9 L / 5 U.S. Gal.

Product no/No de produit/Codigo del producto
5104933

Solid and 10% color Second color & 10%

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black PMS 175

Brand: Sealed Air / Diversey
Product: Plaza Plus
Pack Size: 5 gallon BIB - LOH version
Date Started: 07/02/14
Size: 11.625" x 9.375"
Printing: Pressure Sensitive
Lamination:
Printer: CL&D
Mfg.:
USIP: CR019568 GHS LABELING AND REBRANDING FLOOR CARE SOFT - LABEL UPDATE
Product Code: 5104933
Tracking: 6059791
Replaces / Based On: 5548745
Minimum type: 6/6
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Jennifer Kortendick
Designer: T. Piper

Revision History:
07/03/14: Remove all LOH info. Update label to match new reference. 5545376. TP

Sent to printer:

R